

 EXTRACTORA del Sur de Casanare	CENIZA DE CALDERA
FECHA EDICION: diciembre 2023	CODIGO: ESC-VE-F-012

Descripción, Características y Usos

Es el producto resultante de la combustión de biomasa seca en las calderas. Sus principales usos recaen en la construcción sostenible, la elaboración de morteros de recubrimiento, conformar material de conformación de vías y prefabricados, etc.

Especificaciones Técnicas

Parametro	Rango	Unidad	Tecnica Analatica	Metodo
Fósforo Total	10,959.00	mg P/Kg	AOAC 958.01	No Específica
Nitrógeno Total	0.45	g/100g	AOAC 978.02	No Específica
Sodio (Na)	424.00 - 468.000	mg Na/Kg	NTC 1146	No Específica
Hierro (Fe)	1,263.00 - 1,395.000	mg Fe/Kg	AOAC 965.09	No Específica
Potasio (K)	22,745.00	mg K/Kg	AOAC 965.09	No Específica
Magnesio (Mg)	8,792.00 - 10,058.000	mg Mg/Kg	AOAC 965.09 / NTC 1369	No Específica
Boro	13.20	mg B/Kg	AOAC 982.01	No Específica
Cloruros	3,434.00	mgCl-/Kg	IGAC	No Específica

Presentación

Sacos de polipropileno de 40-50 kg

Condiciones de almacenamiento

Almacenar en un lugar seco, sobre estibas, protegidos de la humedad